

Scheda Tecnica n. 008

MARRACCINI BIAGIO & FIGLI srl

Sede legale e amministrativa

Via della Fornace 241b

55050 – San Michele in Escheto (LU)

e-mail : info@marraccinilucca.it

<http://www.marraccinilucca.it>

Prodotti per la pulizia dei materiali lapidei e del cotto

Via degli Stipeti 24/26 Loc. Coselli – Capannori (LU)

55100 – Zona Industriale - Tel. E Fax: 0583 982025

Impregnante Idrorepellente Tuscany antique floor - Linea Cotto

Idoneo per l'impregnazione di pavimenti e rivestimenti in cotto fiorentino all'esterno.

L'Impregnante Idrorepellente Tuscany antique floor è formulato con resine silossaniche, silconiche e additivi idonei a impregnare profondamente e proteggere i pavimenti in cotto e tutte le superfici lapidee assorbenti.

Protegge il cotto impregnandolo e rendono la superficie idrorepellente e diminuisce l'assorbimento di sporco e sostanze grasse e la risalita salina. E' un trattamento che mantiene il colore naturale del cotto e deve essere usato diluendolo in funzione dell'assorbimento del materiale in modo che sia possibile avere un'impregnazione profonda. Non altera la permeabilità al vapor d'acqua ma nel contempo impedisce l'assorbimento di acqua. Previene la formazione di alghe e licheni e agevola la pulizia del materiale. Proteggere dall'acqua piovana per almeno 6-8 ore dall'applicazione.

L'Impregnante Idrorepellente Tuscany antique floor è un impregnante minerale idoneo al trattamento di superfici in cotto. Per l'applicazione si consiglia di eseguire il trattamento in due mani successive. La prima mano applicando il prodotto alla concentrazione di fornitura avendo cura di impregnare completamente la superficie. La seconda mano deve essere applicata non prima di 12 ore dalla prima. Applicare la seconda mano diluita fino al 15 - 20 % con Solvente minerale. Prima di calpestare attendere almeno 24 - 36 ore.

Si consiglia di non usare il prodotto su superfici umide o con alta percentuale di umidità atmosferica. Maneggiare il prodotto con l'uso di guanti anche se non pericoloso. Si consiglia di applicare il prodotto impregnando abbondantemente le superfici. Il prodotto non è filmogeno. Applicare esclusivamente con temperature da + 5 a + 30 °C.

COMPOSIZIONE

Contiene:

Resine silconiche e silossaniche in solventi Isoparaffinici < 50 %.

Altri componenti: Additivi bagnanti di superficie.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: Liquido incolore

Odore: lieve o leggero di idrocarburi.

Densità: 0,83 kg/litro

Quanto dichiarato in questa scheda tecnica è frutto delle nostre conoscenze tecniche e sono confermate da nostre ricerche e verifiche di laboratorio. Comunque, per la varia tipologia di campi applicativi le informazioni date richiedono sempre prove e verifiche prima dell'applicazione.

La Soc. Marraccini non si assume nessuna responsabilità per uso improprio o impieghi scorretti dei suoi prodotti.

Diluizione: Applicare il prodotto puro o diluito max dal 15 al 20 % con il **Solvente per Impregnante** secondo il metodo di applicazione o il grado di assorbimento della superficie.

Applicazione:

1. Applicare uniformemente l'Impregnante idrorepellente con l'uso di straccio o pennello, ponendo attenzione a impregnare uniformemente la superficie.
2. attendere almeno 12 ore prima di procedere alla successiva mano di impregnazione.
3. attendere almeno 36 ore prima di calpestare il pavimento.

Applicare su superfici perfettamente pulite, esenti da affioramenti salini e da umidità. Non contaminare la superficie con materiali oleosi o grassi prima dell'applicazione.



Confezioni da : 0,500 litro e 5 litri e